

شرح محصول :

BP F-100 یک ترکیب آماده بر پایه سیمان و فیلرهای معدنی و پیگمنت های رنگی و افزودنی های اصلاح کننده و ترکیبات پلیمری جهت بندکشی کف و دیوار می باشد. این محصول چسبندگی فوق العاده به جداره سنگ و کاشی دارد و پس از گیرش در برابر آب مقاوم می باشد .

ویژگی های فنی :

شرح	مشخصه
پودر خاکستری و رنگی	ویژگی فیزیکی
۱/۶	دانسیته kg/litr
در ۲۸ روز ، $Mpa > 25$	استحکام فشاری
حدود ۳ ساعت	زمان خشک شدن
۲۴ ساعت	زمان عمل آوری ($20^{\circ}C$)
قلیایی	Ph

خواص و اثرات :

- چسبندگی فوق العاده به آهن، چوب، شیشه و انواع لوله فلزی
- ایجاد پیوند قوی با سیمان، سنگ، کاشی و سرامیک
- مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ آب و رطوبت
- مقاومت بالا در برابر سایش های فیزیکی
- مقاومت در برابر شوینده ها

موارد کاربرد :

- قابلیت اجرا در کلبه درزها و بندهای سطوح سیمانی، بتنی، سنگی، آجری، چوبی، پلیکا، شیشه، آهن و...
- مورد مصرف در کاشی و سرامیک کاری آشپزخانه و حمام و رختشور خانه های صنعتی و استخرها

میزان مصرف :

پوشش دوغاب و میزان مصرف آن متغیر است و وابسته به زبری ، اندازه و ضخامت کاشی و عرض اتصال بین کاشی ها می باشد.

روش اجرا :

آماده سازی سطح

قبل از آغاز دوغاب ریزی پودر بندکشی مطمئن شوید که کاشی خوب محکم شده باشد. معمولاً باید ۲۴ ساعت از زمان کاشی کاری گذشته باشد. هرگونه مواد زائد را قبل از بندکشی ، از محل اتصالات کاشیها پاک کنید ، پشت کاشی ها را تست کنید که آیا جذب آب دارند یا نه ، در صورتی که جذب آب نداشتند. قبل از بندکشی محلهای اتصال کاشی ها را خیس کنید.

آماده سازی محصول

آب تمیز را در سطلی بریزید و سپس به آرامی ، پودر بندکشی BP F100 را به آن اضافه کنید. پیوسته هم بزنید تا یک خمیر یکنواخت شبه خمیردندان به دست آید.

تمیز کردن:

- قبل از خشک شدن، لوازم و تجهیزات را با آب گرم بشویید.
- بعد از ۲۴ ساعت خشک شدن، دوغاب روی سطح کاشی میتواند با استفاده از یک پاک کننده مناسب و آب تمیز گردد.

- ✓ مشکل رنگ زدایی در کاشی های رنگی زبر یا متخلخل یا طبیعی رخ میدهد.
- ✓ امکان خراش برداشتن لعابهای صیقلی وجود دارد.
- ✓ بندکشی را در اتصالات غیر ثابت به کار نبرید.
- ✓ اسیدی قوی را روی این محصول استفاده نکنید.
- ✓ لوازم و تجهیزات را با آب بشوید قبل از آن که خشک شوند.

نگهداری:

BP F-100 می بایست در ظروف اصلی درب بسته در دمای 5°C تا 25°C ، به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا ۱ سال پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

بسته بندی:

کیسه های ۵ کیلوگرمی و ۲۵ کیلوگرمی

