

شرح محصول :

FILL FIX W -124 ساخته شده بر پایه رزینهای امولسیون، پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی

ویژگی های فنی :

خمیری	ویژگی ظاهری
سفید	رنگ
1.6kg/lit	وزن مخصوص
2N/mm ²	مقاومت چسبندگی
محدود	انعطاف پذیری
۲۰ دقیقه	فرصت نصب

خواص و اثرات :

- اجرای آسان توسط کاردک دنداندار
- چسبندگی فوق العاده با خواص مطلوب
- بوی کم
- انعطاف پذیری مناسب در مقابل لرزشها و حرکتهای محدود ساختمان
- چسبندگی مناسب با خواص مطلوب در مقابل آب

موارد کاربرد :

- برای نصب سرامیک و کاشی و سنگ بر روی سطوح سنگی، کاشی، سیمان، بتن، گچ، درای وال، ورق آزیست
- دیوار سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه ها، نمایشگاه ها، راه پله ها، لابی ها، راهروها، اتاقهای بیمارستانها

مطابقت با استاندارد :

EN 12004 TYPE D1T, D2T •

میزان مصرف :

مقدار چسب مورد نیاز در هر متر مربع ۲ تا ۴ کیلوگرم می باشد.

روش اجرا :

بر روی سطوح سالم و تمیز بدون اثرات چربی و بدون ترک و سستی قابل اجرا میباشد. لعاب کاشی قدیمی به صورت موضعی برداشته شود. قبل از اجرا بوسیله شمشه و تراز ناهمواری سطح مشخص و با استفاده از چسب بتن و اندود سیمانی تراز گردد. پس از ۴ روز انجام صافکاری عملیات کاشیکاری انجام گیرد.

اجرای چسب :

اجرای چسب توسط ماله دنداندار بوده در این طریق ضخامت و مقدار مناسب جهت اجرا حاصل خواهد شد. در صورت اعمال چسب با ضخامت بالا عامل سر خوردن کاشی و عدم خشک شدن به موقع چسب خواهد شد. در شرایط دما و رطوبت معمولی حداکثر زمان

اجرا ۲۰ دقیقه می باشد. در صورت خشک شدن لایه سطحی چسب قبل از نصب کاشی مجدداً کاردک کشی شود. چسب کاشی میبایست غلظت مناسب برای نصب کاشی را داشته باشد. در دمای پایین تر از ۵ درجه سانتی گراد استفاده نشود. بهترین دما برای خشک شدن چسب بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد است. چسب کاشی خمیری سفت عامل نچسبیدن کامل کاشی میگردد. غلظت باید بصورتی باشد که همان لحظه چسب به کاشی چسبیده و به راحتی جدا نگردد، پس از جدا شدن پشت کاشی به چسب آلوده شده باشد. چسب کاشی سفت عامل خشکه چینی و اجرای کاشی با ضخامت بالا میگردد و همین امر سبب میگردد که نتوان کاشی را تحت فشار چسباند و ضخامت چسب پس از خشک شدن کم و منقبض و باعث جدا شدن کاشی می گردد. استانداردهای بین المللی چسب های خمیری را جهت استفاده در داخل استخرها و دیوار اطراف آن و محوطه های رو باز و همچنین کاشیکاری ساختمان های سواحل دریا پیشنهاد نمی نمایند برای این نوع مکانها از چسب های Fill Fix F1 و ماده BP-12 یا BP-13 و یا Fill Fix F2 استفاده میشود. اعمال فشار بر روی کاشی پس از نصب بصورت پیچشی جهت اطمینان از انتقال چسب بطور کامل به پشت کاشی ضروری است، در این حالت کاشی به سختی از سطح جدا گردیده و پشت آن باید به چسب آلوده شود. در حال حاضر کاشی و سرامیک با ابعاد بزرگ تولید و همچنین مصالح پشت کاشی نفوذپذیری کمتری نسبت به گذشته دارند. باید توجه داشت عدم جذب لعاب کاشی قدیمی و کاشی سرامیک جدید و مصرف چسب اضافی باعث حرکت و لغزش و جدا شدن کاشی و سرامیک از روی سطح میگردد. استفاده از چسب اضافی و عدم دسترسی هوا جهت خشک شدن در وسط کاشی اجازه نمیدهد روی یک بدنه در یک مرحله کاشیکاری در ارتفاع زیاد انجام گیرد. لازم است در این مواقع نصب کاشی بر روی یک بدنه را با فاصله زمانی تا چند ساعت اجرا تا چسب کاشی قسمت زیر تقریباً خشک و تحمل وزن کاشی سنگین جدید را داشته باشد.

بندکشی:

لازم است بندکشی یک روز پس از گیرش چسب خمیری اجرا و در صورت استفاده از کاشی با جذب پایین و ابعاد بزرگ در مدت زمان طولانی تری اجرا گردد.

نگهداری:

می بایست در ظروف اصلی درب بسته به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا ۶ ماه پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

بسته بندی:

سطل های ۸-۱۲-۲۵ کیلوگرمی

