

شرح محصول :

این محصول افزودنی دیگرگیر با خواص ضعیف روان کنندگی است. این محصول با ایجاد تاخیر کنترل شده در گیرش ملات و بتن و جلوگیری از سفت شدگی آن سبب سهولت در بتن ریزی و پرداخت سطح میگردد.

ویژگی های فنی :

شرح	مشخصه
مایع ، زرد	شکل ظاهری
±۱	Ph
۵۰۰ Max	مقدار کلراید
۱/۱۸ ± ۰/۰۲ gr/lit	چگالی

خواص و اثرات :

- تاخیر کنترل شده در گیرش
- بهبود پرداخت پذیری
- بهبود کارایی
- کاهش ترکهای ناشی از جمع شدگی

موارد کاربرد :

- بتن معماری
- بتن مسلح
- بتن پمپی
- بتن حجیم
- بتن غلطکی
- بتن ریزی در هوای گرم
- بتن با حمل طولانی

مطابقت با استاندارد :

- ASTM C494 Type B
- ISIRI 2930- Table 8
- EN 934-2-Table 9

میزان مصرف :

با توجه به طرح اختلاط BP-R210 قابل استفاده به میزان ۰/۲ تا ۰/۶ درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی میباشد.

روش اجرا:

این محصول آماده به مصرف بوده و با هر نسبتی با آب مخلوط میشود. و همزمان با آب اختلاط میتوان به میکسر اضافه کرد. به طور مستقیم به سیمان و ترکیبات خشک افزوده نشود.

نگهداری:

BP-R210 می بایست در ظروف اصلی درب بسته در محدوده دمایی 5°C الی 40°C ، به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا ۱ سال پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

بسته بندی:

گالن ۲۰ کیلوگرمی

