

### شرح محصول :

FILL FIX BP -126 بر پایه پودرهای معدنی مختلف، سیمان و مواد غلظت دهنده و مواد چسبنده مضاعف بصورت تک جزئی تولید گردیده است.

### ویژگی های فنی :

پودری	حالت فیزیکی
خاکستری و سفید	رنگ
1.5±0.02	دانسپته توده ای (kg/l)
قلیایی	PH
1.68±0.03	دانسپته چسب آماده (kg/l)

Requirement	Test Method	Fill Fix BP-126
Open time(N.mm <sup>2</sup> )	EN1346	0.65 After 20 min
Tensile adhesion Strength(N.mm <sup>2</sup> )	EN1348	1.2≤
Water immersion	EN1348	1≤
Freeze-thaw	EN1348	1≤
Heat aging	EN1348	1.02≤
Slip(mm)	EN1308	≤0.5
Deformability(mm)	EN12002	2.5≤
Glazed tile(N.mm <sup>2</sup> )	EN1348	0.5≤

### خواص و اثرات :

- مقاومت بالا در مقابل آب و غوطه وری در آب ، مناسب جهت استخرهای شنا و آب نما، گرمایش از کف
- اختلاط آسان و سریع
- سرعت اجرای بالا
- در ترکیبات Fill Fix BP-126 از مواد چسبنده پودری استفاده گردیده بنابراین نیاز به اضافه کردن ماده BP-12 یا BP-46 ندارد این محصول در کلیه سطوح دیوار و کف قابل استفاده میباشد.
- نصب سرامیک و سنگ در قطعات و ابعاد بزرگ در نمای داخلی و خارجی ساختمان

### موارد کاربرد :

- برای نصب انواع سرامیک، کاشی، سنگ و موزاییک بر روی کاشی، بتن، سیمان، سنگ طبیعی و مصنوعی، درای وال بر روی کف
- دیوار پارکینگ ها، کارخانجات مواد غذایی، استخرهای شنا، آب نما ها، آزمایشگاه ها و منازل مسکونی

### مطابقت با استاندارد :

- EN 12004-Type C1
- EN 12004-Type C2S2

### میزان مصرف :

میزان مصرف بین ۳ تا ۵ کیلوگرم در هر مترمربع

### روش اجرا :

چسب کاشی Fill Fix BP-126 بصورت تک جزئی تولید و نیاز اختلاط با مواد شیمیایی دیگری را ندارد. هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی Fill Fix BP-126 با ۴۶۰۰ تا ۴۹۰۰ گرم آب مخلوط شود. چسب سرامیک Fill Fix BP-126 شامل پودرهای چسبنده است. توصیه می شود در زمان مخلوط کردن از میکسرهای دور پایین و با اوزان ۳۰ الی ۵۰ کیلو استفاده شود. زمان مخلوط کردن با میکسر ۱۰ دقیقه است که این عمل در دو مرحله با فاصله ۵ دقیقه انجام میگیرد. برای ساخت چسب Fill Fix BP-126 به میزان کم می توان با دست به آرامی مخلوط نمود. غلظت چسب به حدی تهیه شود که در زمان اجرا به سطح زیر کار و پشت سرامیک چسبندگی لازم را داشته باشد. سفت بودن چسب عامل خشکه چینی کاشی و سرامیک و غلظت پایین باعث لغزش کاشی از روی سطح می گردد. چسب برای مصرف تا ۳۰ دقیقه با آب مخلوط شود.

### نگهداری :

می بایست در ظروف اصلی درب بسته به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا ۶ ماه پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

### بسته بندی :

کیسه های ۲۵ کیلویی

