

HARDMELAT-BP5000

شرح محصول :

HARDMELAT-BP5000 از کانی های معدنی سخت و سرپاره های صنعتی به همراه سیمان و افزودنی های مجاز طبق استانداردهای بین المللی تهیه میگردد. این محصول به صورت همزمان با بتن کف اجرا شده و در نهایت پوشش نهایی با ضخامت ۱ تا ۲ سانتی متر بدست می آید. HARDMELAT از گرانول هایی با قطر ۰/۷۵ تا ۱۵ میلی متر و سختی ۷ تا ۸ در مقیاس موس (Mohs scale) در رنگ بندی های مختلف تولید میگردد.

ویژگی های فنی :

مشخصه	شرح	میزان مصرف در هر متر مربع
سبک	۱ سانتیمتر	۲۲-۲۴ کیلوگرم
نیمه سنگین	۱/۵ سانتیمتر	۳۲-۳۴ کیلوگرم
سنگین	۲ سانتیمتر	۴۴-۴۸ کیلوگرم

خواص و اثرات :

- مقاومت سایشی و فشاری فوق العاده
- مناسب جهت تردهای سنگین و لیفتراک
- عدم تولید گرد و غبار تحت ترافیک
- نفوذپذیری بسیار کم
- قابلیت اجرای ساب جهت گرانیتهی شدن کف

موارد کاربرد :

- کارخانجات صنعتی، مراکز نظامی، انبارهای کالا، نیروگاه ها، پارکینگها
- پایانه ها و باراندازها، سردخانه ها، فرودگاه ها، بندار، پالایشگاه ها
- صنایع خودروسازی، ایستگاه های مترو و راه آهن

مطابقت با استاندارد :

- ASTM C109
- BS 882
- BS 812 -PART 112
- EN1340
- DIN1100
- DIN 18555

میزان مصرف :

HARDMELAT-BP5000 در هر متر مربع مقدار ۲۴ تا ۴۸ کیلوگرم پودر سخت کننده مورد نیاز است.

روش اجرا:

کفپوش بتن سخت ملاتی HARDMELAT-BP5000 شامل یک بخش بتن مسلح زیرین و یک بخش بتن سخت ملاتی بر روی آن است ، Top Melat بر روی بتن تازه انجام میشود و بعد از گذشت حدودا ۴ ساعت (با توجه به دمای هوا) ، اجرای Top Melat بر روی آن صورت گیرد.

نگهداری:

HARDMELAT-BP5000 می بایست در ظروف اصلی درب بسته در محدوده دمایی 2°C الی 35°C ، به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا ۱ سال پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

✓ این ماده جزء مواد سمی و آتش زا نمی باشد هنگام مصرف از دستکش و ماسک مناسب استفاده نمایید. این ماده غیر خوراکی است و در صورت تماس با پوست یا چشم محل مورد نظر فوراً با آب فراوان شستشو داده شود و در صورت بروز حساسیت به پزشک مراجعه گردد.

بسته بندی:

کیسه ۲۵ کیلو گرمی



مرکز تحقیقات
راه ، مسکن و شهرسازی